

CHARACTERISTICS	GRADES	
	F1/W1	F2/W2
Plēves laminēšana	Plēvei jābūt tīrai, gluda un stingri pielīmēta pie saplākšņa virsmas	Plēvei jābūt tīrai, gluda un stingri pielīmēta pie saplākšņa virsmas
Filmas atslāņošanās, plēves atdalīšanās, plīsumi, neesamība, lobīšanās	Atļauts vienā malā ne vairāk kā 3 mm ar nosacījumu, ka tas ir pārklāts ar mitrumu aizsargājošu krāsu	Atļauts ne vairāk kā 2% no loksnes laukuma, ja tā ir pārklāta ar mitrumu izturīgu krāsu
Koka9 struktūra, veseli saauguši zari, ieliktni (prope)	Pieļauj	Pieļauj
Plēves traipi un svītras uz virsmas	Atļauti ne vairāk kā 15% no loksnes laukuma traipiem bez virsmas pārklājuma integritātes zuduma	Pieļauj
Matēti plankumi un svītras	Atļauti ne vairāk kā 15% no loksnes laukuma traipiem bez virsmas pārklājuma integritātes zuduma	Pieļauj
Svītras un traipi no presēšanas plāksnēm	Pieļauj	Pieļauj
Temperatūras traipi uz virsmas	Nepieļauj	Atļauts, nesabojājot pārklājumu
Plēves pārklājumi (sabiezējumi, grumbas)	Nepieļauj	Atļauts bez ierobežojumiem ar platumu līdz 30 mm
Filmas fragmentu pielīmēšanās virsmai	Nepieļauj	Pieļauj
Sadegusi plēve (izdegšana) finiera defektu dēļ: plaisas, bojājumi, atdalīti zari	Atļauts ar platumu līdz 40 mm (4gb. uz loksnes virsmas.)	Pieļauj

Finiera defekts dēļ raupjas lobišanas	Atļauti ne vairāk kā 15% no loksnes laukuma	Pieļauj
Sadegusi plēve (izdegšana) finieru defektu dēļ: svītras un plankumi no slīpēšanas	Nepieļauj	Atļauts līdz 25% no loksnes laukuma
Iekšējās kārtas defektu pēdas: atdalīti zari, caurumi	Nepieļauj	Pieļauj
Iekšējā slāņa defektu pēdas: atvērts savienojums, plaisas	Nepieļauj	Pieļauj
Iekšējā slāņa salīmes skaidas savienojuma vietas	Atļauts bez virsējās kārtas pārklājuma bojājumiem	Pieļauj
Uz filmas virspuses ielīmētas finiera daļiņas	Nepieļauj	Pieļauj
Iespiedumi	Atļauts līdz 6 mm diametrā, ne vairāk kā 1 uz m ² , ja plēve nav bojāta	Atļauts ne vairāk kā 0,5 mm dziļums bez sejas pārklājuma bojājumiem
Skrāpējumi	Atļauti nelieli skrāpējumi ja filma netiek nokasīta	Atļauti, ja filma netiek nokasīta
Apgriešanas defekti, malas šķelšanās	Atļauti ne vairāk kā 3 mm gari, ja tie ir pārklāti ar mitrumu izturīgu krāsu	Atļauti ne vairāk kā 10 mm gari, ja tie ir pārklāti ar mitrumu izturīgu krāsu
Krāsas notecējumi	Atļauts ne vairāk kā 5 mm	Atļauts ne vairāk kā 5 mm
Finiera loksnes tūkums, skaidas trūkums malās	Nepieļauj	Atļauts vienā malā, ne vairāk kā 5 mm dziļumā
Delaminācija	Nepieļauj	Nepieļauj